

EPOCOTE SELLADOR 365

Sellador epóxico de baja viscosidad.



DESCRIPCIÓN:

EPOCOTE SELLADOR 365 es un producto a base de resina epóxica de baja viscosidad que reacciona con un agente curador de amina ciclo alifática. El material forma una capa transparente sumamente dura, de excelente resistencia a los álcalis, ácidos y otras sustancias químicas, también a temperaturas altas.

RECOMENDADO PARA:

- Se usa como revestimiento protector y sellador en pisos industriales, superficies de concreto u otros materiales donde existan ataques de productos químicos como en los canales de desagüe de las industrias, tuberías, alcantarillados, mesas y paredes de laboratorios, fábricas, etc.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Recubrimiento antipolvo en pisos de concreto o mortero.
- Protege el piso contra aceites, grasas, etc.
- Provee protección contra salpicaduras de sustancias químicas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tiempo de aplicación: 3 Horas (24 °C)

Curado Inicial: 7 Horas (24 °C)

Curado Final: 3 Días (24 °C)

Tabla de resistencia química del **EPOCOTE SELLADOR 365**

ACEITE COMESTIBLE

ACEITE DE PINO

ACEITE DE MOTOR

ÁCIDO ACÉTICO 10%

ACETATO DE SODIO 5%

ÁCIDO CLORHÍDRICO 15%

ÁCIDO FOSFORICO 10%

ÁCIDO LÁCTICO 10%

ÁCIDO SULFÚRICO 20%

AGUA DE MAR

AGUA DESMINERALIZADA

AGUAS NEGRAS

AGUAS DESTILADAS

AGUAS INDUSTRIALES

AMONIACO 10%

ALCOHOL ETÍLICO 20%

CLORURO DE CALCIO EN SOLUCIÓN

CLORURO FERRICO EN SOLUCIÓN

FTALATO DE DIBUTILO

FORMOL 40%

GASOIL

GASOLINA

GLYCOL

HEPTANO

ISOPROPANOL

CÍTRICOS

KEROSÉN

LIGNOSULFITO EN AGUA

SALMUERA 20%

SODA CÁUSTICA 25%

EPOCOTE SELLADOR 365

RENDIMIENTO:

20 a 30m² por juego.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia y sana. Para aplicar el **EPOCOTE SELLADOR 365**, se mezclan bien los componentes A:B = 1:1 preferiblemente con mezclador eléctrico de bajas revoluciones (JIFFY).

El material mezclado se deja reposar aproximadamente 15 minutos y se aplica con brocha, rodillo o pistola de alta presión (airless spray). Normalmente una sola mano es suficiente. **EPOCOTE SELLADOR 365** color transparente puede adquirir un tono amarillento bajo influencia de rayos solares.

PRESENTACIÓN:

Envases: Juegos (A+B) de 2 galones: (7,56 litro).

Colores: transparente y gris.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- Todos los sistemas epóxicos cuando se encuentran a la intemperie sufren el fenómeno de entizamiento, sin afectar las propiedades químicas y mecánicas de éstos.
- Dependiendo del lote de fabricación se puede tener variación del color.
- Debe respetarse los tiempos de mezcla del producto.
- No mezcle más cantidad de la que vaya a utilizar.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

EL **EPOCOTE SELLADOR 365** debe ser almacenado en lugar fresco y seco de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Antes de su uso y para una eficiencia óptima, todos los componentes deben estar en una temperatura entre 21 °C y 27 °C. La vida útil de los productos bajo estas condiciones es de un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Las resinas epóxicas contienen agentes irritantes especialmente para la piel, ojos y sistema respiratorio. El personal que maneja estos productos deberá utilizar equipo protector que incluya guantes y lentes de seguridad. Si la resina epóxica hace contacto con la piel, deberá removerse inmediatamente con un trapo seco, papel o toalla y el área de contacto deberá lavarse abundantemente con agua y jabón. No se recomienda el uso de solventes ya que estos irritarían aún más la piel. La resina curada es totalmente inocua.

Para mayor información, consultar la Hoja de Seguridad de este producto.